

Produkter	Limes	Varm bukkes	Kold bukkes	Skæres	Borre	UV Beskyttet	Tempratur	Ridse- robust	Fræse	Males	Laser skæres	Svejses	Vaccum- forme	Fødevare- godkendt	Optager fugt	Høj/Lav Friktion	Slagstyrken	Termisk Udvidelse
ABS	x	x	MAX. 3mm	x	x		-40/+80	Nej	Ja	x		x	x					
Sandwich	x			x	x	x	-50/+80	Nej	Ja	x								
KAPA				x	x		-10/+70	Nej	Ja									
PA/Nylon	x	x		x	x		-40/+100	Nej	Ja							HØJ-Tør 0,40	Se tekst	Se tekst
PC	x	x	MAX. 6mm	x	x	x Kun UV	-50/+120	AR	Ja	x		x						
PEEK		x		x	x		-65/+250	Nej	Ja					x		LAV 0,31	Lav - 4	0,05
PEHD300		x		x	x		-60/+80	Nej	Ja			x		x	0,05%	LAV 0,30	Mellem - 12	0,20
PEDH500		x		x	x		-60/+80	Nej	Ja					x	0,05%	LAV 0,25	Høj - 20	0,20
PEHD1000		x		x	x		-60/+80	Nej	Ja					x	0,05%	LAV 0,25	Høj - 20	0,20
PET		x		x	x		-40/+60	Nej	Ja				PET G	x		LAV 0,25		0,08
AKRYL	x	x		x	x	x	-20/+80	Nej	Ja	x	x	Varmluft- svejsning	XT				Mellem - 15	
POM		x		x	x		-50/+100	Nej	Ja					x Undtaget rør	0,20%	LAV 0,32	Mellem - 10	0,10
PP		x	x	x	x		+5/+80 (120)	Nej	Ja			x		x		LAV 0,30	Lav - 7	0,15
PS	x	x		x	x		-40/+80	Nej	Ja/ er for tyndt	x		x	x	X nogle varianter				
PVC Blød	x		Op til 9 mm	x	x		-30/+70	Nej	Nej									
PVDF		x		x	x	x	-40/+150	Nej	Ja			x				LAV 0,03	Mellem - 12	0,13
PTFE		x		x	x	x	-200/+260	Nej	Ja			x		x	Intet	LAV 0,10	Høj - 20	0,16
Kömadur	x	x	2-3 mm	x	x	x KUN HVID	-10/+60	Nej	Ja	x						HØJ 0,60	Lav - 3	0,08
Trovidur	x	x		x	x		-30/+60	Nej	Ja	x						HØJ 0,60	Lav - 3	0,08
Foamlux	x	x		x	x	x	-0/+60	Nej	Ja	x								